

Введен в действие  
[Постановлением](#) Минстроя РФ  
от 28 ноября 1994 г. N 18-29

## МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

### ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

#### Sand for construction works. Specifications

#### ГОСТ 8736-93

(в ред. [Изменения N 1](#),  
утв. Постановлением Госстроя РФ от 18.02.1998 N 18-17,  
[Изменения N 2](#),  
утв. Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115,  
[Изменения N 3](#), введенного в действие  
Приказом Росстандарта от 13.10.2011 N 452-ст)

МКС 91.100.15

(код МКС введен [Изменением N 3](#), введенным в действие Приказом Росстандарта от 13.10.2011 N 452-ст)

#### Предисловие

1. Разработан институтом ВНИПИИстромсырье с участием СоюзДорНИИ, НИИЖБ, ЦНИИОМТП Российской Федерации.  
Внесен Минстромом России.
2. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 10 ноября 1993 г.  
За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование органа государственного управления строительством
Азербайджанская Республика Республика Армения	Госстрой Азербайджанской Республики Госупрархитектуры Республики Армения
Республика Беларусь	Госстрой Республики Беларусь
Республика Казахстан	Минстрой Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Госстрой Кыргызской Республики
Республика Молдова	Минархстрой Республики Молдова
Российская Федерация	Госстрой России
Республика Таджикистан	Госстрой Республики Таджикистан
Республика Узбекистан	Госкомархитектстрой Республики Узбекистан

3. Введен в действие с 1 июля 1995 года в качестве государственного стандарта Российской Федерации [Постановлением](#) Минстроя России от 28 ноября 1994 г. N 18-29.

4. Взамен ГОСТ 8736-85, ГОСТ 26193-84.

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на природный песок горных пород с истинной плотностью зерен от 2,0 до 2,8 г/см<sup>3</sup>, предназначенные для применения в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов.

(в ред. [Изменения N 3](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 13.10.2011 N 452-ст)

Требования настоящего стандарта не распространяются на фракционированные и дробленые пески.

Требования настоящего стандарта, изложенные в пунктах [4.4.1](#), [4.4.3](#), [4.4.7](#), [4.4.8](#), разделах [5](#) и [6](#), являются обязательными.

## 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

[ГОСТ 8269.0-97](#) Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

(в ред. [Изменения N 2](#), утв. Постановлением Госстроя РФ от 05.12.2000 N 115)

[ГОСТ 8735-88](#) Песок для строительных работ. Методы испытаний

[ГОСТ 30108-94](#) Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

## 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применены следующие термины.

Природный песок - неорганический сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке песчаных и песчано-гравийных месторождений без использования или с использованием специального обоганительного оборудования.

(в ред. [Изменения N 1](#), утв. Постановлением Госстроя РФ от 18.02.1998 N 18-17)

Дробленый песок - песок с крупностью зерен до 5 мм, изготавливаемый из скальных горных пород и гравия с использованием специального дробильно-размольного оборудования.

Фракционированный песок - песок, разделенный на две или более фракции с использованием специального оборудования.

Абзац исключен с 1 января 2012 года. - [Изменение N 3](#), введенное в действие Приказом Росстандарта от 13.10.2011 N 452-ст.

## 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Песок должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем.

4.2. Песок в зависимости от значений нормируемых показателей качества (зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц) подразделяют на два класса I и II.

(в ред. [Изменения N 3](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 13.10.2011 N 452-ст)

4.3. Основные параметры и размеры

4.3.1. В зависимости от зернового состава песок классов I и II подразделяют на группы по крупности:

(в ред. [Изменения N 3](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 13.10.2011 N 452-ст)

класс I - повышенной крупности, крупный, средний и мелкий;

класс II - повышенной крупности, крупный, средний, мелкий, очень мелкий, тонкий и очень тонкий.

(в ред. [Изменения N 3](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 13.10.2011 N 452-ст)

4.3.2. Каждую группу песка характеризуют значением модуля крупности, указанным в

таблице 1.

Таблица 1

Группа песка	Модуль крупности Мк
Позиция исключена с 1 января 2012 года. - <a href="#">Изменение N 3</a> , введенное в действие Приказом Росстандарта от 13.10.2011 N 452-ст	
Повышенной крупности	" 3,0 до 3,5
Крупный	" 2,5 " 3,0
Средний	" 2,0 " 2,5
Мелкий	" 1,5 " 2,0
Очень мелкий	" 1,0 " 1,5
Тонкий	" 0,7 " 1,0
Очень тонкий	До 0,7

4.3.3. Полный остаток песка на сите с сеткой N 063 должен соответствовать значениям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

В процентах по массе

Группа песка	Полный остаток на сите N 063
Позиция исключена с 1 января 2012 года. - <a href="#">Изменение N 3</a> , введенное в действие Приказом Росстандарта от 13.10.2011 N 452-ст	
Повышенной крупности	" 65 до 75
Крупный	" 45 " 65
Средний	" 30 " 45
Мелкий	" 10 " 30
Очень мелкий	До 10
Тонкий	Не нормируется
Очень тонкий	" "
Примечание. По согласованию предприятия-изготовителя с потребителем в песке класса II допускается отклонение полного остатка на сите N 063 от вышеуказанных, но не более чем на +/- 5%.	

4.3.4. Содержание зерен крупностью св. 10,5 и менее 0,16 мм не должно превышать значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3

В процентах по массе, не более

Класс и группа песка	Содержание зерен крупностью		
	Св. 10 мм	Св. 5 мм	Менее 0,16 мм
I класс Повышенной крупности, крупный и средний Мелкий	0,5 0,5	5 5	5 10
II класс Повышенной крупности (в ред. <a href="#">Изменения N 3</a> , введенного в действие Приказом Росстандарта от 13.10.2011 N 452-ст)			
Крупный и средний	5	15	15
Мелкий и очень мелкий	0,5	10	20
Тонкий и очень тонкий	Не допускается		Не нормируется

#### 4.4. Характеристики

4.4.1. Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц, а также глины в комках не должно превышать значений, указанных в таблице 4.

Таблица 4

(таблица 4 в ред. [Изменения N 3](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 13.10.2011 N 452-ст)

В процентах по массе, не более

Класс и группа песка	Содержание пылевидных и глинистых частиц	Содержание глины в комках
Класс I Повышенной крупности, крупный и средний Мелкий	2	0,25
	3	0,35
Класс II Повышенной крупности, крупный и средний Мелкий и очень мелкий Тонкий и очень тонкий	3	0,5
	5	0,5
	10	1,0
Примечание. По согласованию с потребителем в очень мелком песке класса II допускается содержание пылевидных и глинистых частиц до 7% по массе.		

4.4.2. Исключен с 1 января 2012 года. - [Изменение N 3](#), введенное в действие Приказом Росстандарта от 13.10.2011 N 452-ст.

4.4.3. Песок, предназначенный для применения в качестве заполнителя для бетонов, должен обладать стойкостью к химическому воздействию щелочей цемента.

Стойкость песка определяют по минералого-петрографическому составу и содержанию вредных компонентов и примесей. Перечень пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, и их предельно допустимое содержание приведены в [Приложении А](#).

4.4.4. Исключен с 1 января 2012 года. - [Изменение N 3](#), введенное в действие Приказом

Росстандарта от 13.10.2011 N 452-ст.

4.4.5. Исключен с 1 января 2012 года. - [Изменение N 3](#), введенное в действие Приказом Росстандарта от 13.10.2011 N 452-ст.

4.4.6. Предприятие-изготовитель должно сообщать потребителю следующие характеристики, установленные геологической разведкой:

- минералого-петрографический состав с указанием пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям;
- пустотность;
- содержание органических примесей;
- истинную плотность зерен песка.

4.4.7. Природный песок при обработке раствором гидроксида натрия (колориметрическая проба на органические примеси по [ГОСТ 8735](#)) не должен придавать раствору окраску, соответствующую или темнее цвета эталона.

4.4.8. Песку должна быть дана радиационно-гигиеническая оценка, по результатам которой устанавливается область его применения. Песок в зависимости от значений удельной эффективной активности естественных радионуклидов применяют:

$A_{эфф}$

(в ред. [Изменения N 2](#), утв. Постановлением Госстроя РФ от 05.12.2000 N 115)

- при  $A_{эфф}$  до 370 Бк/кг - во вновь строящихся жилых и общественных зданиях;

$A_{эфф}$

- при  $A_{эфф}$  св. 370 до 740 Бк/кг - для дорожного строительства в пределах территории

$A_{эфф}$

населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных зданий и сооружений;

- при  $A_{эфф}$  св. 740 до 1500 Бк/кг - в дорожном строительстве вне населенных пунктов.

$A_{эфф}$

(в ред. [Изменения N 1](#), утв. Постановлением Госстроя РФ от 18.02.1998 N 18-17, и [Изменения N 2](#), утв. Постановлением Госстроя РФ от 05.12.2000 N 115)

При необходимости в национальных формах, действующих на территории государства, величина удельной эффективной активности естественных радионуклидов может быть изменена в пределах норм, указанных выше.

(абзац введен [Изменением N 2](#), утв. Постановлением Госстроя РФ от 05.12.2000 N 115)

4.4.9. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

## 5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1. Песок должен быть принят службой технического контроля предприятия-изготовителя.

5.2. Для проверки соответствия качества песка требованиям настоящего стандарта проводят приемосдаточные и периодические испытания.

5.3. Приемосдаточные испытания на предприятии-изготовителе проводят ежедневно путем испытания одной сменной пробы, отобранной по [ГОСТ 8735](#) с каждой технологической линии.

При приемочном контроле определяют:

- зерновой состав;
- содержание пылевидных и глинистых частиц;
- содержание глины в комках.

5.4. При периодических испытаниях песка определяют:

- один раз в квартал - насыпную плотность (насыпную плотность при влажности во время отгрузки определяют по мере необходимости), а также наличие органических примесей (гумусовых веществ) в природном песке;

- один раз в год и в каждом случае изменения свойств разрабатываемой породы - истинную плотность зерен, содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, удельную эффективную активность естественных радионуклидов.

(в ред. [Изменения N 3](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 13.10.2011 N 452-ст)

Периодический контроль показателя удельной эффективной активности естественных радионуклидов проводят в специализированных лабораториях, аккредитованных в установленном порядке на право проведения гамма-спектрометрических испытаний или в радиационно-метрических лабораториях органов надзора.

В случае отсутствия данных геологической разведки по радиационно-гигиенической оценке месторождения и заключения о классе песка, предприятие-изготовитель проводит радиационно-гигиеническую оценку разрабатываемых участков горных пород экспрессным методом непосредственно в забое или на складах готовой продукции (карте намыва) в соответствии с требованиями [ГОСТ 30108](#).

5.5. Отбор и подготовку проб песка для контроля качества на предприятии-изготовителе проводят в соответствии с требованиями [ГОСТ 8735](#).

5.6. Поставку и приемку песка производят партиями. Партией считают количество материала, одновременно поставляемое одному потребителю в одном железнодорожном составе или в одном судне. При отгрузке автомобильным транспортом партией считают количество песка, отгружаемое одному потребителю в течение суток.

5.7. Потребитель при контрольной проверке качества песка должен применять приведенный в [5.8](#) - [5.11](#) порядок отбора проб. При неудовлетворительных результатах контрольной проверки по зерновому составу и содержанию пылевидных и глинистых частиц партию песка не принимают.

5.8. Число точечных проб, отбираемых для контрольной проверки качества песка в каждой партии в зависимости от объема партии, должно быть не менее:

Объем партии	Число точечных проб
До 350 м .....	10
Св. 350 до 700 м .....	15
Св. 700 м .....	20

Из точечных проб образуют объединенную пробу, характеризующую контролируемую партию. Усреднение, сокращение и подготовку пробы проводят по [ГОСТ 8735](#).

5.9. Для контрольной проверки качества песка, отгружаемого железнодорожным транспортом, точечные пробы отбирают при разгрузке вагонов из потока песка на ленточных конвейерах, используемых для транспортирования его на склад потребителя. При разгрузке вагона отбирают через равные интервалы времени пять точечных проб. Число вагонов определяют с учетом получения требуемого количества точечных проб в соответствии с [5.8](#).

Вагоны отбирают по указанию потребителя. В случае, если партия состоит из одного вагона, при его разгрузке отбирают пять точечных проб, из которых получают объединенную пробу.

Если непрерывный транспорт при разгрузке не применяют, точечные пробы отбирают непосредственно из вагонов. Для этого поверхность песка в вагоне выравнивают и в точках отбора проб выкапывают лунки глубиной 0,2 - 0,4 м. Точки отбора проб должны быть расположены в центре и в четырех углах вагона, при этом расстояние от бортов вагона до точек отбора проб должно быть не менее 0,5 м. Пробы из лунок отбирают совком, перемещая его снизу вверх вдоль стенок лунки.

5.10. Для контрольной проверки качества песка, поставляемого водным транспортом, точечные пробы отбирают при разгрузке судов. В случае использования при разгрузке ленточных конвейеров точечные пробы отбирают через равные интервалы времени из потока песка на конвейерах. При разгрузке судна грейферными кранами точечные пробы отбирают совком через равные интервалы времени по мере разгрузки непосредственно с вновь образованной поверхности песка в судне, а не из лунок.

Для контрольной проверки песка, выгружаемого из судов и укладываемого на карты намыва способом гидромеханизации, точечные пробы отбирают в соответствии с [2.9](#) ГОСТ 8735.

5.11. Для контрольной проверки качества песка, отгружаемого автомобильным транспортом, точечные пробы отбирают при разгрузке автомобилей.

В случае использования при разгрузке песка ленточных конвейеров точечные пробы отбирают из потока песка на конвейерах. При разгрузке каждого автомобиля отбирают одну точечную пробу. Число автомобилей определяют с учетом получения требуемого числа точечных

проб по [5.8](#). Автомобили выбирают по указанию потребителя.

Если партия состоит менее чем из десяти автомобилей, пробы песка отбирают в каждом автомобиле.

Если конвейерный транспорт при разгрузке автомобилей не применяют, точечные пробы отбирают непосредственно из автомобилей. Для этого поверхность песка в автомобиле выравнивают, в центре кузова выкапывают лунку глубиной 0,2 - 0,4 м. Из лунки пробы песка отбирают совком, перемещая его снизу вверх вдоль стенки лунки.

5.12. Количество поставляемого песка определяют по объему или массе. Обмер песка проводят в вагонах, судах или автомобилях.

Песок, отгружаемый в вагонах или автомобилях, взвешивают на автомобильных весах. Массу песка, отгружаемого в судах, определяют по осадке судна.

Количество песка из единиц массы в единицы объема пересчитывают по значениям насыпной плотности песка, определяемой при его влажности во время отгрузки. В договоре на поставку указывают принятую по согласованию сторон расчетную влажность песка.

5.13. Предприятие-изготовитель обязано сопровождать каждую партию поставляемого песка документом о его качестве установленной формы, в котором должны быть указаны:

- наименование предприятия-изготовителя и его адрес;
- номер и дата выдачи документа;
- номер партии и количество песка;
- номера вагонов и номер судна, номера накладных;
- класс, модуль крупности, полный остаток на сите N 063;
- содержание пылевидных и глинистых частиц, а также глины в комках;
- удельная эффективная активность естественных радионуклидов в песке в соответствии с

[5.4](#):

- содержание вредных компонентов и примесей;
- обозначение настоящего стандарта.

## 6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

6.1. Испытания песка проводят по [ГОСТ 8735](#).

6.2. Удельную эффективную активность естественных радионуклидов в песке определяют по [ГОСТ 30108](#).

## 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Песок транспортируют в открытых железнодорожных вагонах и судах, а также автомобилях в соответствии с утвержденными в установленном порядке правилами перевозки грузов соответствующим видом транспорта и хранят на складе у изготовителя и потребителя в условиях, предохраняющих песок от загрязнения.

При перевозке песка железнодорожным транспортом должно быть обеспечено также выполнение требований Технических условий погрузки и крепления грузов, действующих на транспорте данного вида.

(в ред. [Изменения N 3](#), введенного в действие Приказом Росстандарта от 13.10.2011 N 452-ст)

7.2. При отгрузке и хранении песка в зимнее время предприятию-изготовителю необходимо принять меры по предотвращению смерзаемости (перелопачивание, обработку специальными растворами и т.п.).

## СОДЕРЖАНИЕ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ

Допустимое содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, используемом в качестве заполнителя для бетонов и растворов, не должно превышать следующих значений:

- аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах (халцедон, опал, кремний и др.) - не более 50 ммоль/л;

- сера, сульфиды, кроме пирита (марказит, пирротин и др.) и сульфаты (гипс, ангидрит и др.) в пересчете на  $SO_3$  - не более 1,0%; пирит в пересчете на  $SO_3$  - не более 4% по массе;

- слюда - не более 2% по массе;

- галлоидные соединения (галит, сильвин и др.), включающие в себя водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора - не более 0,15% по массе;

- уголь - не более 1% по массе;

- органические примеси (гумусовые кислоты) - менее количества, придающего раствору гидроксида натрия (колориметрическая проба по [ГОСТ 8267](#)) окраску, соответствующую цвету эталона или темнее этого цвета. Использование песка, не отвечающего этому требованию, допускается только после получения положительных результатов испытаний песка в бетоне или растворе на характеристики долговечности.

Допустимое содержание цеолита, графита, горючих сланцев устанавливаются на основе исследований влияния песка на долговечность бетона или раствора.

## БИБЛИОГРАФИЯ

Приложение Б исключено. - [Изменение N 2](#), утв. Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115.

---